



## Concrete slabs

[Orders](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)

Đầm dùi thủy lực: làm chặt kết cấu bê tông, ngay khi còn ở dạng vữa, vữa được đổ vào khuôn đúc, trước khi bê tông bắt đầu đông kết, bằng các tác động chấn động từ bên ngoài bề mặt hay từ trong lòng của kết cấu bê tông.

<b>HALTER DRESS</b>	<b>UNIT</b>	<b>ZN 25</b>	<b>ZN 35</b>	<b>ZN 50</b>	<b>ZN 70</b>
Diameter	Mm	26	36	51	68
Frequency of vibration	Hz	258.3	225	200	200
Amplitude	mm	0.75	0.95	1.15	1.35
Efficiency	M3/h	4	8	20	30
The length of the wire	Mm	4000	4000-6000	4000-6000	4000-6000
Wafer weight	Kg	11	11-14	17-20	20-26
Model ZN 50 ( 3 phase electric motor)	Engine power		Kw	1.1	
	Power supply			3 phase 380V 50 Hz	
	Speed of rotation		V/ minute	2850	
	Size		mm	325x250x275	
	Weight		kg	13	
Model ZNY 803 ( 1-phase electric motor)	Engine power		Kw	1.1	

Power supply		1 phase 220V 50 Hz
Speed of rotation	V/ minute	2850
Size	mm	380x180x200
Weight	kg	14

## Related Products



—

[Electric slabs](#)